



LIEFER-VARIANTEN:

- standard
- borfrei



LIEFERUNG IN HANDLICHEN SÄCKEN

Die Lieferung erfolgt in PE-Säcken zu 13 kg
 21 Sack je Palette = 273 kg/Palette
 Palettenmaße = ca. 0,80 * 1,20 * 2,35 m (L * B * H)

TECHNISCHE KENNDATEN STEICO floc UND STEICO floc NB (BORFREI)

MATERIAL

Zellulosefasern produziert nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-23.11-2070 mit laufender Güteüberwachung.

Für STEICO floc wird ausschließlich sortiertes Altpapier verwendet.

HINWEISE




STEICO floc bitte trocken lagern.
 Verarbeitungsrichtlinien beachten.
 Die Transportverpackung bitte erst entfernen, wenn die Palette auf festem Untergrund steht.

Bitte Vorschriften zur Staubbeseitigung beachten.

STEICO floc darf in Außenbauteilen Gk0 in Holzbauwerken und vorgefertigten Elementen gemäß der Randbedingungen der Z-23.11-2070 verwendet werden.

Zulassung für Zellulosefasern als Wärmedämmung	
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung	Deutsches Institut für Bautechnik Z-23.11-2070
Brandschutzklasse nach DIN EN 13501-1	E
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W/(m*K)]	
27-39 kg/m ³	0,040
40-60 kg/m ³	0,039
Empfohlene Rohdichte ρ [kg/m ³]	
• offenes Aufblasverfahren:	
oberste Geschoßdecke.....	ca. 27-39
• geschlossene Bauteilhohlräume:	
Dach, Decke, Wand.....	ca. 40-60
Strömungswiderstand r nach DIN EN 29053	
30 kg/m ³	6,2 kPa * s/m ²
45 kg/m ³	18,4 kPa * s/m ²
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	1-2
Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)]	2.100
Abfallschlüssel-Nr. (EAK)	170604/170904

MINDEST ROHDICHTEN-TABELLE STEICO floc

Dämmstärke	[kg/m ³]			
	 \star 0°-20°	 \star 20°-60°	 \star >60°	
≤ 16 cm	30	38	43	47
≤ 22 cm	32	40	45	50
≤ 28 cm	34	43	47	52
≤ 34 cm	34	44	49	55
≤ 40 cm	34	48	51	57



Herstellwerk
 zertifiziert gem.
 ISO 9001:2008



Ihr STEICO Fachhändler

Tonis
 Gebäudedämmung UG
 (haftungsbeschränkt)

Schwermecketal 6a Tel. 02933 - 40 63
 59846 Sundern www.tonis.de

www.steico.com

