



LIEFERUNG IN HANDLICHEN SÄCKEN

Die Lieferung erfolgt in PE-Säcken zu 15 kg
 21 Sack je Palette = 315 kg/Palette
 Palettenmaße = ca. 0,80 * 1,20 * 2,60 m (L * B * H)

LIEFERUNG ALS PALETTENWARE (INDUSTRIEVERPACKUNG)

Ballen zu 20 kg, offen gestapelt auf Palette und mit Stretchhaube wetterfest verpackt.

18 Ballen je Palette = 360 kg/Palette
 Palettenmaße = ca. 0,80 * 1,20 * 2,30 m (L * B * H)

Weitere Lieferformen auf Anfrage

MATERIAL

Holzfasern produziert nach qualifizierter technischer Spezifikation Z-23.11-1120 mit laufender Güteüberwachung.

Für STEICOzell wird ausschließlich frisches Nadelholz verwendet, das nach den strengen Regeln des FSC® (Forest Stewardship Council®) zertifiziert ist.

HINWEISE

STEICOzell bitte trocken lagern.

Die Transportverpackung bitte erst entfernen, wenn die Palette auf festem Untergrund steht.

Bitte Vorschriften zur Staubbeseitigung beachten.

Tipp für die Vorbemessung der Materialmenge:
 40 kg/m³ oder 2,5-3,0 Sack/m³.

STEICOzell darf in Außenbauteilen Gk0 in Holzbauwerken und vorgefertigten Elementen gemäß der Randbedingungen der AbZ Z-23.11-1120 verwendet werden.

TECHNISCHE KENNDATEN STEICOzell

| Zulassung für lose Holzfasern als Wärmedämmung | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Qualifizierte, technische Spezifikation / AbZ | Deutsches Institut für Bautechnik Z-23.11-1120 |
| Europäische technische Zulassung (ETA) | 12/0011 |
| Brandschutzklasse nach DIN 4102 | B2 |
| Brandschutzklasse nach DIN EN 13501-1 | E |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D [W/(m*K)] | 0,038 (gem. ETA-12/0011) |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ_B [W/(m*K)] | 0,040 (gem. AbZ- Z-23.11-1120) |
| Empfohlene Rohdichte ρ [kg/m ³] | |
| • offenes Aufblasverfahren: | |
| oberste Geschoßdecke..... | ca. 32 – 38 |
| • geschlossene Bauteilhohlräume: | |
| Dach, Decke, Wand..... | ca. 35 – 45 |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ | 1 – 2 |
| Spezifische Wärmekapazität c [J/(kg*K)] | 2.100 |
| Abfallschlüssel-Nr. (EAK) | 030105/170201 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit gemäß ETA λ [W/(m*K)] | 0,039 | |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit gemäß SIA λ [W/(m*K)] | 0,038 | |
| Brandkennziffer | BKZ 5.3 | |
| Brandverhaltensgruppe nach VKF Brandschutzrichtlinie | RF2 | |



Ihr STEICO Fachhändler

Tonis
 Gebäudedämmung UG
(haftungsbeschränkt)

Schwermetall 6a Tel. 02933 - 40 63
 59846 Sundern www.tonis.de

www.steico.com

Gedruckt auf FSC-zertifiziertem Papier | Stand 07 / 2017. Es gilt die aktuelle Auflage. Irrtum vorbehalten.